

HOJA TECNICA
ACRILICO ECOLOGICO - CANCHAS DEPORTIVAS
CODIGO: LCD00600

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Pintura para proteccion de canchas deportivas formulada con resina 100% Acrílica de gran calidad, para canchas de concretos y superficies de asfaltos, resistente a la abrasión, a la interperie, no entiza, no descolora, es flexible y está **exento de cromato y plomo**.

USO RECOMENDADO:

Para recubrimiento de superficies de asfaltos y concretos, canchas tennis, volleyball y Basketball, madera, fibro cementos y otra superficie previa sellada con nuestro sellador Acrílico Cancha Base Agua.

PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO:

Colores:	Blanco, Verde, Azul, Rojo y colores a preparar
Resina:	100% Acrílica
Acabado:	Mate
Sólidos en Volumen:	60% +/- 2
Espesor recomendado:	75 micras (3 mils) en seco
Rendimiento Teórico:	8 m2 / ltr a 75 micras = 3 mils de espesor de película seca.
Pigmentación:	Sin pigmento VC
Método de aplicación:	Pistola "airless", Pistola de aire, Brocha, Rodillo
Viscosidad:	92 a 95 KU a 25°C
Densidad:	4.8 kg./gl.
Peso específico:	1.2 Kg./lt.

TIEMPO DE SECADO		Intervalo de aplicación entre capas		
Temperatura °C/°F	Secado al tacto horas	Maximo dias	Minimo horas	Curado Total
15 / 59	6	Indefinido	Indefinido	
25 / 77	1	Indefinido	Indefinido	
30 / 86	1	Indefinido	Indefinido	

NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO, SE PUEDE UTILIZAR LA CANCHA DESPUES DE 48 HORAS DE APLICADA LA ULTIMA CAPA.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Relación de mezcla	Directo
Numero de capas:	2 capas, húmedo sobre húmedo
Vida útil de la mezcla a 25°C	Indefinido
Dilución recomendada:	Agua Limpia, diluir de acuerdo a la porosidad del sustrato.
Pistola Convencional	Recomendado con la dilución correspondiente.
Brocha - Rodillo	Recomendado con la dilución correspondiente.
Limpieza	Agua Limpia

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes.
- El enlucido nuevo debe de tener mínimo 25-30 días de curado para evitar el empollamiento.
- El asfalto tiene que tener un curado mínimo de 15 días.
- La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con desprendimiento retirar con espátula y si hay pequeños huecos rellenar con Masilla.

PRESENTACION:

Galón
Caneca (5Gl.)
Tanque (50Gl.)

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE:

2 años en almacenamiento cubierto.

PRECAUCIONES:

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.
- En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.
- Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser permitido fumar en el área de trabajo.

RESGUARDO:

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com – info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

