

**HOJA TÉCNICA**  
**IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO DE CISTERNA**  
**CODIGO: IMP00730**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Producto a base de resina acrílica elastomérica, con excelente flexibilidad, impermeable, elástica, ecológica y está exenta de plomo.

**USO RECOMENDADO:**

Para Impermeabilizar cisterna, paredes y superficie cementicias, ladrillos, fibrocemento que se desee impedir el paso de agua, goteras previa reparación de filtraciones.

**PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO:**

<b>Colores:</b>	Blanco, Gris y otros.
<b>Resina:</b>	Acrílica Elastomérica.
<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Viscosidad:</b>	92 a 100 KU a 25°C
<b>Sólidos en volumen:</b>	55 - 60 %.
<b>Espesor de película seca recomendado:</b>	200 micras (8 mils).
<b>Rendimiento Teórico:</b>	11.355 m <sup>2</sup> / galón a 200 micras (8 MILS)
<b>Proporción de la mezcla:</b>	Un solo componente.

TIEMPO DE SECADO			Intervalo de aplicación entre capas		Curado Total
Temperatura °C/°F	Secado al tacto horas	Secado repinte horas	Maximo dias	Minimo horas	
15 / 59	6	24	Indefinido	Indefinido	
25 / 77	2	5	Indefinido	Indefinido	
30 / 86	1	3	Indefinido	Indefinido	

**NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO.**

**CONDICIONES DE APLICACIÓN:**

<b>Método</b>	Pistola airless, pistola convencional, brocha, rodillo
<b>Dilución</b>	Primera Capa: Diluir con agua al 100% Segunda Capa: Diluir con agua al 50% Tercera Capa: Diluir con agua al 25% Cuarta Capa: No diluir aplicar directo.
<b>Nº Capas</b>	2 capas
<b>Punto - Temperatura de Rocío</b>	Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío.

**PREPARACION DE SUPERFICIE**

- La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes.
- El enlucido nuevo debe de tener mínimo 25-30 días de curado para evitar el ampollamiento. La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con desprendimiento retirar con espátula y si es en interiores rellenar con empaste.
- Si la superficie presenta hongo lavar con solución de hipoclorito de sodio (cloro) o formol.

**PRESENTACIÓN**

- Galón
- Caneca (5 gl.)
- Tanque (50 gl.)

**ESTABILIDAD DE ALMACENAJE:**

2 años en almacenamiento cubierto.

**PRECAUCIONES**

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.

- En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.

## RESGUARDO

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails [sailorpaint@hotmail.com](mailto:sailorpaint@hotmail.com) - [info@sailorpaint.com](mailto:info@sailorpaint.com) – [sailorpaint1853@gmail.com](mailto:sailorpaint1853@gmail.com)

