

HOJA TECNICA
LATEX ARQUITECTONICO SATINADO
COD.: SAT00010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura satinada con base de resina 100 % acrílica, resistente a microorganismos, formulado para proteger el cemento, fibro-cemento, morteros de las lluvias y cambios de clima, como acabado arquitectónico y decorativo, excelente cubrimiento y rendimiento; exento de plomo, lavable y brillo tenue **y aditivos nanoguard resistente a la suciedad, al lavado y bajo salpique.**

USO RECOMENDADO

Para recubrimiento de superficies interior y exterior de concreto, hormigón, ladrillo, bloques, paneles pre-construidos, baños, cocinas, cuartos de hoteles, hospitales, instituciones educativas, centros comerciales y mampostería en general; producto excelente donde su requerimiento sea de alta resistencia a manchas.

PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO:

| | |
|----------------------------------|---|
| Colores: | Blanco y colores |
| Acabado: | Semigloss |
| Sólidos en Volumen: | 50% +/- 2 |
| Rendimiento Teórico: | 18 a 20 m ² / galón a 100 micras = 4 mils de espesor de película seca. |
| Rendimiento Practico: | 12 a 14 m ² / galón a 100 micras |
| Método de aplicación: | Pistola "airless", Pistola de aire, Brocha, Rodillo |
| Viscosidad: | 95 a 110 KU a 25°C |
| Densidad: | 4.8 - 5.0 kg./gl. |
| Peso específico: | 1.35 Kg./lt. |
| Lavabilidad - restregado: | 2000 a 3000 ciclos BIUGED BGD Abrasion Scrub Tester |

| TIEMPO DE SECADO | | | Intervalo de aplicación entre capas | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Temperatura °C/°F | Secado al tacto horas | Secado segunda capa - horas | Maximo dias | Minimo horas | Curado Total |
| 15 / 59 | 1 | 1 | Indefinido | Indefinido | |
| 25 / 77 | 0.5 | 1 | Indefinido | Indefinido | |
| 30 / 86 | 0.5 | 1 | Indefinido | Indefinido | |

NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

| | |
|--|--|
| Relación de mezcla | Directo |
| Vida útil de la mezcla a 25°C | Indefinido |
| Diluyente / Thinner | Agua Limpia |
| Pistola de aspersión sin aire (airless) | Rango de boquilla # 3 Directo, con airless boquilla # 11 |
| Pistola Convencional | Recomendado con la dilución correspondiente. |
| Brocha - Rodillo | Recomendado con la dilución correspondiente. |
| Limpieza | Agua Limpia |
| Punto - Temperatura de Rocío | Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. |

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes.
- El enlucido debe de tener mínimo de 25 a 30 días de curado para evitar el ampollamiento
- La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con desprendimiento retirar con espátula y si es en interiores rellenar con empaste.
- Si la superficie presenta hongo lavar con solución de hipoclorito de sodio o formol.

PRESENTACIÓN:

- Galón
- Caneca (5 Gl.)
- Tanque (50 Gl.)

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE:

2 años en almacenamiento cubierto

PRECAUCIONES:

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.
- En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.
- Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser permitido fumar en el área de trabajo.

RESGUARDO:

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails info@sailorpaint.com – sailorpaint@hotmail.com – sailorpaint1853@gmail.com

