

HOJA TECNICA
SELLADOR ACRÍLICO OLIMPICO DE CANCHA
CODIGO: SEL00715

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellante acrílico olímpico, formulado para alta resistencia a la alcalinidad, evita la eflorescencia de sales sobre la pintura de capa final y está exenta de plomo **y aditivos nanoguard resistente a la suciedad, al lavado y bajo salpique.**

USO RECOMENDADO:

Para recubrimiento de superficies de canchas deportivas de concreto como capa primaria o sellador de pintura antigua, hormigón, de concreto y asfalto, madera, fibro cemento y otras superficies se puede aplicar antes o después del empaste, enlucido y superficie a repintar, ayuda a rellenar la porosidad de la superficie

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO:

| | |
|----------------------------------|---|
| Colores: | Blanco y colores |
| Resina: | 100% Acrílica |
| Acabado: | Mate |
| Sólidos en Volumen: | 50% +/- 2 |
| Rendimiento Teórico: | 35 – 40 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie. |
| Rendimiento Practico: | 22 - 25 m ² / galón, dos capas húmedo sobre húmedo |
| Método de aplicación: | Pistola “airless”, Pistola de aire, Brocha, Rodillo |
| Viscosidad: | 110 a 120 KU a 25°C |
| Densidad: | 4.8 kg./gl. |
| Peso específico: | 1.2 Kg./lt. |
| Lavabilidad - restregado: | 2000 ciclos BIUGED BGD Abrasion Scrub Tester |

| TIEMPO DE SECADO | | | Intervalo de aplicación entre capas | | Curado Total |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Temperatura °C/°F | Secado al tacto horas | Secado manipuleo horas | Maximo días | Mínimo horas | |
| 15 / 59 | 6 | 24 | Indefinido | Indefinido | |
| 25 / 77 | 2 | 5 | Indefinido | Indefinido | |
| 30 / 86 | 1 | 2 | Indefinido | Indefinido | |

NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

| | |
|--|--|
| Relación de mezcla | Directo |
| Numero de capas: | 2 capas, húmedo sobre húmedo |
| Vida útil de la mezcla a 25°C | Indefinido |
| Dilución recomendada: | Agua Limpia, diluir 4 partes de producto y 1 parte de agua |
| Pistola de aspersión sin aire (airless) | Rango de boquilla # 3 Directo, con airless boquilla # 11 |
| Pistola Convencional | Recomendado con la dilución correspondiente. |
| Brocha - Rodillo | Recomendado con la dilución correspondiente. |
| Limpieza | Agua Limpia |
| Punto - Temperatura de Rocío | Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes.
- El enlucido nuevo debe de tener mínimo 25-30 días de curado para evitar el ampollamiento.
- La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con desprendimiento retirar con espátula y si es en interiores rellenar con empaste.
- Si la superficie presenta hongo lavar con solución de hipoclorito de sodio (cloro) o formol.

PRESENTACIÓN:

- Galón
- Caneca (5 Gl.)
- Tanque (50 Gl.)

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE:

2 años en almacenamiento cubierto.

PRECAUCIONES:

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.
- En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.
- Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser permitido fumar en el área de trabajo.

RESGUARDO:

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails info@sailorpaint.com – sailorpaint@hotmail.com – sailorpaint1853@gmail.com

