

HOJA TÉCNICA
POLIURETANO BATEPIEDRA NEGRO
CÓDIGO.: BAP06170

INFORMACION TECNICA:

Poliuretano Batepiedra diseñado para establecer una barrera que impide la acción del agua impermeabilizando y sellando juntas y grietas. Al mismo tiempo funciona como compuesto asonoro y antivibrante protegiendo del continuo golpeteo de gravilla y pequeñas piedras de las carreteras.

USOS:

Su uso en vehículos es recomendado para chasis, compactos, tanques de combustible, interiores de puertas, baúl, capot, etc. También se aplica en todo tipo de estructura metálica exterior, techos de zinc o galvanizados, ascensores, aparatos de aire acondicionado, sector para equipajes en buses y toda otra fuente de ruidos que se desea amortiguar.

INFORMACION DEL PRODUCTO:

Color:	Negro
Acabado:	Brillante
Sólidos en Volumen:	60% +/- 2
Espesor recomendado:	150 micras (6 mils) en seco, equivalente a 250 micras (10 mils) en húmedo.
Rendimiento Teórico:	4 m ² / ltr a 150 micras = 6 mils de espesor de película seca.
Rendimiento Practico:	Considerar los factores de perdida.
Método de aplicación:	Pistola "airless" de textura
Dilución:	Diluyente Poliuretano, diluir hasta el 5%
Secamiento:	Libre de polvo de 7 a 8 minutos – manipuleo 1 hora.
Peso específico:	1.08 Kg. /lt.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, humedad y otros contaminantes.
2. Utilice DESENGRASANTE F-301 para eliminar la grasa.
3. En metales nuevos, eliminar oxidación con sandblasting o con herramientas manual mecánica.

- En superficies ferrosas y no ferrosas como aluminio, latón, galvanizado, aplique previamente una capa de Primer Epóxico Promotor de Adherencia de 30 micras máximo de espesor, en chasis previo aplicación del Poliuretano Batepiedra Black Aluminum aplicar una capa de Epóxico Coaltar de 150 micras.
- En superficies pintadas lijar con lija 500 a 600 previo a la aplicación del Poliuretano Batepiedra Negro Cod.: BAP06170.

NUMERO DE MANOS:

Generalmente una pero se puede aplicar una mano adicional si se requiere.

LAVADO DE EQUIPO Y ASEO:

Con diluyente de limpieza.

PRECAUCIONES:

- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
 - Mantener el producto residual en su envase bien cerrado.
 - No aplicar BATEPIEDRA directamente sobre metal desnudo.
- En caso de contacto con ojos y piel la parte afectada con abundante agua.

RESGUARDO:

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestro mail sailorpaint@hotmail.com – info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

